



Tibelly®

zet **schaduw** in een ander licht

Screencollectie

HR Ready



Tibelly®

Tibelly® screendoek is hetgeen dat een screen zo bijzonder maakt. Zonder screendoek geen uitstraling, zonwering of isolatie. Een gesloten screendoek dekt de volledige glasoppervlakte af. Hierdoor wordt hinderlijk licht geweerd en opwarming van de achterliggende ruimte tegen gegaan. De meest opvallende en onderscheidende eigenschap van Tibelly® screendoek is dat u overdag wel van binnen naar buiten, maar niet van buiten naar binnen kunt kijken. Het bevordert uw rust en privacy, zonder dat u het zicht naar buiten verliest.









Tibelly® heeft twee soorten screendoek: Sergé en ecole1%. Maak uw keuze uit maar liefst 48 kleuren.

zet **schaduw** in een ander licht

Tibelly® Sergé

Sergé, de traditionele screendoekcollectie van Tibelly®, wordt geweven van glasvezeldraden en polyester garens voorzien van een pvc coating. Het doek heeft daardoor een enigszins open structuur. De uiterst sterke gecoate garens hebben een zeer lange levensduur. De Sergé screendoekcollectie heeft een rijke keuze aan kleuren, waarmee een perfecte combinatie gemaakt kan worden met omkasting- en kozijnkleuren.




	Confectie A							Confectie B						
T71818 Effen zwart														
	2,6	5,2	92,2	2,6	2,3	3	0,10							
T70818 Grijs-zwart														
	3,7	9,6	86,7	3,7	3,2	3	0,10	3,7	12,7	83,6	3,7	3,2	3	0,10
T71848 Zwart-grijs-vlas														
	5,2	20,5	74,3	5,0	4,0	3	0,10	5,2	13,5	81,3	5,0	4,0	3	0,10
T71308 Brons-grijs														
	5,5	14,0	80,5	4,9	4,1	3	0,11	5,5	11,2	83,3	4,9	4,1	3	0,11
	Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G^{tot}	Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G^{tot}




Confectie A

Confectie B



T70808
Effen grijs

5,1	14,2	80,7	4,9	4,4	3	0,10
-----	------	------	-----	-----	---	------




T71708
Parel-grijs




11,0	25,5	63,6	9,1	4,8	2	0,13
------	------	------	-----	-----	---	------

11,0	29,8	59,2	9,1	4,8	2	0,12
------	------	------	-----	-----	---	------



T71717
Effen parel

7,7	39,7	52,6	6,0	3,4	2	0,10
-----	------	------	-----	-----	---	------



T71608
Vlas-grijs



12,2	31,5	56,3	9,7	4,6	1	0,13
------	------	------	-----	-----	---	------

12,2	39,4	48,4	9,7	4,6	1	0,12
------	------	------	-----	-----	---	------

Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G ^{tot}
----	----	----	----	--------	----	------------------

Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G ^{tot}
----	----	----	----	--------	----	------------------



	Confectie A							Confectie B						
T70841 Grijs-wit-parel														
	10,1	34,0	55,9	7,9	4,0	2	0,12	10,1	28,1	61,8	7,9	4,0	2	0,12
T70801 Grijs-wit														
	4,4	38,9	56,7	4,4	2,6	3	0,08	4,4	27,2	68,4	4,4	2,6	3	0,09
T71701 Parel-wit														
	7,2	53,5	39,3	5,8	2,4	2	0,08	7,2	46,9	45,9	5,8	2,4	2	0,09
T70141 Wit-wit-parel														
	19,5	57,6	22,9	18,7	6,0	0	0,15	19,5	60,7	19,8	18,7	6,0	0	0,14
T70101 Effen wit														
	18,9	66,9	14,2	19,0	2,9	1	0,14							
T71813 Zwart-brons														
	3,7	7,5	88,8	3,7	3,0	3	0,10	3,7	7,0	89,3	3,7	3,0	3	0,10
T71313 Effen brons														
	4,8	9,1	86,1	4,7	4,2	3	0,11							
T71213 Zand-brons														
	4,2	20,3	75,5	3,7	2,4	3	0,09	4,2	28,5	67,3	3,7	2,4	3	0,09
	Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G^{tot}	Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G^{tot}





	Confectie A							Confectie B						
T71201 Zand-wit														
	12,2	50,6	37,2	10,6	4,6	1	0,11	12,2	44,8	43,0	10,6	4,6	1	0,12
T71601 Vlas-wit														
	15,2	58,9	25,9	13,5	3,7	1	0,12	15,2	56,8	28,0	13,5	3,7	1	0,13
T71111 Effen donkerblauw														
	12,8	26,6	60,6	5,6	5,1	1	0,14							
T70811 Grijs-donkerblauw														
	3,6	18,9	77,5	2,9	2,5	3	0,09	3,6	16,8	79,6	2,9	2,5	3	0,09
	Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G^{tot}	Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G^{tot}



Confectie A



12,0	29,0	59,0	6,0	3,0	2	0,10
------	------	------	-----	-----	---	------



4,8	22,9	72,3	4,1	3,5	3	0,10
-----	------	------	-----	-----	---	------



9,0	29,0	62,0	6,0	4,0	2	0,09
-----	------	------	-----	-----	---	------



8,0	21,3	70,7	7,5	3,7	2	0,12
-----	------	------	-----	-----	---	------




9,0	26,0	65,0	6,0	4,0	2	0,09
-----	------	------	-----	-----	---	------



6,7	20,7	72,6	6,6	5,0	3	0,12
-----	------	------	-----	-----	---	------



6,7	21,7	79,6	6,3	4,7	3	0,11
-----	------	------	-----	-----	---	------



11,0	33,0	56,0	8,0	5,0	2	0,09
------	------	------	-----	-----	---	------

Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G^{tot}
-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	-----------	------------------------


Confectie B



12,0	32,0	56,0	6,0	3,0	2	0,10
------	------	------	-----	-----	---	------



4,8	18,8	76,4	4,1	3,5	3	0,10
-----	------	------	-----	-----	---	------



9,0	26,0	65,0	6,0	4,0	2	0,09
-----	------	------	-----	-----	---	------




8,0	33,5	58,5	7,5	3,7	2	0,10
-----	------	------	-----	-----	---	------




9,0	23,0	68,0	6,0	4,0	2	0,10
-----	------	------	-----	-----	---	------



7,1	13,9	79,0	6,3	4,8	3	0,11
-----	------	------	-----	-----	---	------



6,7	13,7	71,5	6,3	4,7	3	0,11
-----	------	------	-----	-----	---	------



11,0	28,0	61,0	8,0	5,0	2	0,10
------	------	------	-----	-----	---	------

Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G^{tot}
-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	-----------	------------------------

T71711
Parel-donkerblauw

T70867
Pacific

T70806
Grijs-lichtblauw

T71622
Vlas-donkergroen

T70802
Grijs-groen

T71315
Brons-lime

T71881
Jamaica

T70803
Grijs-geel

	Confectie A							Confectie B						
T71203 Zand-geel														
	16,5	42,2	41,0	13,2	5,7	0	0,15	16,5	40,8	42,6	13,2	5,7	0	0,15
T71305 Brons-mandarijn														
	7,0	20,6	72,5	5,2	4,1	3	0,11	7,0	14,4	78,7	5,2	4,1	3	0,12
T70805 Grijs-mandarijn														
	12,0	29,0	59,0	7,0	5,0	2	0,10	12,0	24,0	64,0	7,0	5,0	2	0,10
T70809 Grijs-oranje														
	11,0	32,0	57,0	7,0	5,0	2	0,09	11,0	27,0	62,0	7,0	5,0	2	0,10
	Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G^{tot}	Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G^{tot}

Technische specificaties Sergé

Draad

Titer: 165 tex

Gewogen samenstelling

Glas: 41,5%

PVC: 58,5%

Weefsel

Openheidsfactor: 3%

Dikte: 0,8 mm

Massa: 544 g/m²

Ketting/inslag dr/cm: 18/14

Brandklasse

C-s3, d0: EN 13501-1 (2010)

M1: Frankrijk

FR: U.S.A.

B1: Duitsland

Kleurechtheid

Min. 7 (ISO 105 B02)

Luchtdoorlaatbaarheid

1030 l/m²/sec

Scheurweerstand

Ketting 10 daN, inslag 13 daN

Reiniging

Lauw water (afwasmiddel)

Afwerking

Hoogfrequent of ultrasonisch lassen

Lichte kleurverschillen onder voorbehoud.
De getoonde specificaties zijn indicatief.













Tibelly® ecole1% is een uniek glasvezel screendoek dat van dezelfde glasvezeldraden als Sergé wordt gemaakt. Door een andere manier van weven heeft dit doek een minder open structuur ten opzichte van Sergé, waardoor tot wel 84% minder direct licht binnen komt. Het grootste voordeel van Tibelly® ecole1% is dat men veel minder last heeft van het zonlicht dat reflecteert op (computer)schermen, digiborden, projectors etc. Ideaal voor een werk- of leeromgeving, zoals scholen, ziekenhuizen en kantoorpanden. Tibelly® ecole1% is uitstekend geschikt voor screens met een ritsgeleider, zoals de SolidScreen®.



	Confectie A							Confectie B						
T31818 Effen zwart														
	0,4	6,7	92,9	0,3	0,2	3	0,08							
T31808 Zwart-grijs														
	0,8	10,2	89,0	0,6	0,3	3	0,08	0,8	10,1	89,1	0,6	0,3	3	0,08
T30818 Grijs-zwart														
	2,9	16,0	81,1	1,5	0,4	3	0,09	2,9	16,1	81,1	1,5	0,4	3	0,09
T30808 Effen grijs														
	4,8	21,6	73,6	2,2	0,7	3	0,10							
	Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G^{tot}	Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G^{tot}



Confectie A							Confectie B							
														T30812 Grijs-zand
6,0	26,6	67,4	2,8	0,5	2	0,10	6,0	26,4	67,6	2,8	0,5	2	0,10	
														T31708 Parel-grijs
8,4	31,4	60,2	6,1	0,4	1	0,11	8,4	31,5	60,1	6,1	0,4	1	0,11	
														T30801 Grijs-wit
6,5	32,4	61,1	3,4	0,7	2	0,10	6,5	32,3	61,2	3,4	0,7	2	0,10	
														T31701 Parel-wit
13,6	46,9	39,5	11,9	0,4	1	0,12	13,6	47,2	39,3	11,9	0,4	1	0,12	
Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G^{tot}	Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	GC	G^{tot}	

Technische specificaties ecole1%

Draad

Titer: 165 tex

Gewogen samenstelling

Glas: 41,5%

PVC: 58,5%

Weefsel

Openheidsfactor: 1%

Dikte: 0,6 mm

Massa: 474 g/m²

Ketting/inslag dr/cm: 18/10

Brandklasse

C-s3, d0: EN 13501-1 (2010)

M1: Frankrijk

FR: U.S.A.

B1: Duitsland

Kleurechtheid

Min. 6 (ISO 105 B02)

Luchtdoorlaatbaarheid

374 l/m²/sec

Scheurweerstand

Ketting 9,5 daN, inslag 10 daN

Reiniging

Lauw water (afwasmiddel)

Afwerking

Hoogfrequent of ultrasonisch lassen

Lichte kleurverschillen onder voorbehoud.
De getoonde specificaties zijn indicatief.



Kwaliteit en onderhoud



Screendoeken worden geweven van glasvezeldraden. Door het gebruik van glasvezel krijgt het doek een enigszins open structuur. De glasvezeldraden zijn uiterst sterk en gecoat met pvc, waardoor deze een zeer lange levensduur hebben. Stof- en oppervlakte deeltjes worden eenvoudig verwijderd met behulp van een stofzuiger of 'blower'. Veelal is tegen het doek kloppen ook al voldoende. Gebruik in géén geval een hogedrukspuit of tuinslang om het screendoek schoon te maken. Het doek kan simpelweg gereinigd worden met lauw water, afwasmiddel en een zachte borstel. Laat na het reinigen het doek uithangen en drogen. Voorkom ook na een regenbui dat het doek te lang, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen, opgerold in de cassette blijft zitten. Het regelmatig luchten van het doek voorkomt weervlekken en schimmels.

Doekwaarden

TS: % Zontoelaatbaarheid

TS is de waarde van de **energietransmissie**. Dit percentage staat voor het aandeel zonne-energie dat wordt doorgegeven via het weefsel. Een laag percentage wil zeggen dat het screendoek goed is in het verminderen van zonne-energie en meer warmte weert. Dit zorgt uiteindelijk voor een aangeneramer binnenklimaat.

RS: % Zonreflectie

RS is de waarde van de **reflectie**. Dit percentage geeft de hoeveelheid zonnestraling aan dat wordt gereflecteerd door het weefsel. Hoe hoger het percentage, des te meer zonnestraling wordt gereflecteerd. Het screendoek vermindert de hoeveelheid licht dat binnendringt en voorkomt daarmee vervelende weerspiegelingen.

AS: % Zonabsorptie

AS is de waarde van de **zonabsorptie**. Dit percentage staat voor de hoeveelheid zonnestraling dat wordt geabsorbeerd door het weefsel. Hoe hoger het percentage, hoe meer de warmte wordt geabsorbeerd en dus niet de woning in zal gaan. Het weefsel voert de opgevangen warmte weer naar buiten af.

TV: % Zichtbare lichttransmissie

TV is de waarde van de **zichtbare lichttransmissie**. Dit percentage geeft aan hoeveel licht er door het screendoek heen gaat. Hoe lager dit percentage, des te minder verblinding en des te beter door het screendoek gekeken kan worden.

TVdir: % Directe lichttransmissie

TVdir is de waarde van de **directe lichttransmissie**. Dit percentage geeft aan hoeveel licht er door de opening van het weefsel gaat. Hoe lager het percentage, des te minder hinderlijke verblinding op o.a. digiborden, tv's en computerbeeldschermen. Direct zonlicht kan leiden tot slechter zicht, hoofdpijn en hogere temperaturen in de achterliggende ruimtes.

GC: Glare Control, Verblindingsbescherming

Glare Control staat voor **anti-verblinding**. Deze waarde geeft aan hoe goed het doek de weerkaatsing op glanzende oppervlakken/oppervlaktes vermindert. Denk hierbij aan digiborden, beeldschermen, smartphones etc. Er bestaan 4 klassen: 1 tot en met 4, waarbij 4 (speciaal gemaakt verduisterend doek) de hoogste/beste waarde is.

G^{tot}: Zontoetredingsfactor voor de combinatie glas-zonwering

G^{tot} staat voor **zontoetredingsfactor**. Het geeft het totale percentage aan energie weer dat door een venster met zonwering naar binnen komt. Hoe kleiner deze waarde, hoe minder de ruimte erachter opwarmt. In de berekeningen is men uitgegaan van het type glas: C: U-waarde 1,2 W/m²K; g-waarde 0,59. Dubbele beglazing met lage emissiviteit coating en ruimte gevuld met argon (standaard dubbelglas). De G^{tot} waarde is een belangrijke prestatie-eis als het gaat om HR-Zonwering.


HR Ready:

G^{tot} ext waarde 0,10 t/m 0,15

HR+ Ready:

G^{tot} ext waarde < 0,10





Deze Tibelly® doekcollectie is een creatie van AVZ B.V. te Best, Nederland, kijk ook op www.tibelly.nl

